



M|Fix

Sementbasert flislim



12.02

PRODUKTBESKRIVELSE

M|Fix er et sementbasert pulverlim for setting av keramiske fliser, klinker, skifer, mosaikk, marmor og tegl på gulv og vegger.

M|Fix inneholder spesialsement, sand, samt plastiserende og heftforbedrende stoffer. Dette gir et fleksibelt lim med forbedret klebeevne.

BRUKSOMRÅDE

M|Fix kan benyttes både ute og innendørs. M|Fix kan også benyttes på steder med stor fuktbelastning og mange fryse/tinesykluser.

I svømmebasseng og på steder med stor kjemisk belastning anbefales et epoxy-/sementbasert lim, **Epopfug**. M|Fix kan anvendes på underlag av puss, mur, betong, gips, malte flater, gamle fliser og harde vinylbelegg. M|Fix gir et tixotrop lim, velegnet for horisontale så vel som vertikale flater uten fare for sig av fliser.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rengjort og fritt for støv, fett, oljer og andre forurensninger. Sterkt sugende underlag, f.eks. gips- eller sponplater, skal primes med M|Primer **E10/Primer E-10** før liming. Malte flater, gammelt vinylbelegg og glatte flater mattes og avfettes før priming. I våtrom skal Våtromsnormens krav til fuktsperre og membran følges.

Sementbaserte underlag bør ikke ha noe svinn etter setting av flis med M|Fix. Det er derfor viktig at støpemasser har herdet tilstrekkelig i forkant (minimum 28 døgn), med mindre det benyttes støpemasser med spesielle bindemidler.

Blanding

M|Fix strøs i ca. 0,3 ltr. rent, kaldt vann pr. kg pulver og blandes med drill og visp til kremaktig konsistens. La limet stå og trekke noen minutter før det omrøres igjen. Bland ikke mer enn det som benyttes innen 60 minutter.

Påføring

M|Fix trekkes på underlaget med tannsparkel. For å sikre en god heft til underlaget kan først et tynt lag av M|Fix trekkes ut med den rette siden av sparkelen, før den ønskede mengden lim legges på med tannsparkel.

Setting av flis / fuging

Flisene settes innen 20 minutter, før limet danner skinn. Vær oppmerksom på at sterkt sollys, vind, høye temperaturer eller sterkt sugende underlag vil redusere åpentiden til limet.

Skulle limet danne skinn skal det ikke fuktes med vann, da dette virker mot sin hensikt. Limet trekkes da ut på ny, slik at overflaten blir fersk.

Flisene settes med et godt trykk for å sikre en god dekning mellom lim og flis.

Flisene skal ikke vaskes eller utsettes for regn i minst 24 timer etter liming med M|Fix. De må dessuten beskyttes mot frost og sterk sol den første uken.

Fliser installert med M|Fix vil være klare for lettere belastning etter 24 timer.

Fuging kan skje etter 24 timer med fugemasser i M|Fug /Megafug serien.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med vann mens limet er ferskt. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Liming av isolasjonsplater

M|Fix er også velegnet for liming av isolasjonsplater som f.eks. Isopor e.l. til de fleste underlag.

Temperatur

Liming skal skje ved temperatur over +5°C i underlag og luft. Temperatur over +25°C vil gi redusert bruks- og åpentid som kan redusere kvaliteten på sluttresultatet.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget HMS-datablad.

HMS-databladene finnes på

www.modena.no

Produsent:

Rescon Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway

Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99

post@resconmapei.no

www.resconmapei.com

**MERK**

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Alle leveranser fra Modena-kjeden skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leverings-betingelser, som ansees akseptert ved bestilling.

**NB! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Produktidentitet: Type: Farge: Lagringstid:	pulver grå 12 mnd. på tørt sted i originalemballasje
Bruksegenskaper (ved +20°C, 50 % R.F.) Blandingsforhold: Konsistens: Blandingens densitet: Blandingens brukstid: Brukstemperatur: Åpentid: Justering av flis: Klar for lettere belastning: Fuging av vegger: Fuging av gulv:	ca. 7,5 liter vann til 25 kg pulver pasta ca. 1,55 kg/dm ³ over 60 minutter fra +5°C til +30°C ca. 20 minutter 60 minutter etter 24 timer etter 4 - 8 timer avhengig av absorpsjon etter 24 timer
Produktegenskaper Heftegenskaper - 28 dager	2,0 N/mm ²

Produsent:
Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www.resconmapei.com