

Butyl Bånd & Mansjett

NOBB modulnummer 23020746

Produktnummer	Produktnavn	Nobb-nummer
1330	Membranmatte for sluk 37x37 cm	23281660
133010	Membranmatte for sluk 40x80 cm	51591305
133015	Membranmatte for sluk 40x120 cm	51591313
1331	Membranbånd selvkl. 10 cm x 10 m	23281678
1332	Membranbånd selvkl. 10 cm x 20 m	24012429

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

TETTI® butyl bånd og mansjetter består av Butyl gummi, Polypropylene (PP) fiberduk og Silikonbehandlet dekkpapir.

TETTI® butyl bånd og mansjetter er selvklebende.

Bruksområde

Båndet kan benyttes til å tette og forsterke plateskjøter, overganger mellom gulv og vegg, hjørner og skruefester.

Mansjetten benyttes primært for tetting rundt sluk sammen med membran.

TETTI® butyl bånd og mansjetter skal alltid dekkkes med godkjent smøremembran

Farger


Grå / Hvit

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Mansjett

Størrelse	Lengde	Bredde	Tykkelse
37 cm x 37 cm	37 cm	37 cm	1,2 ±0,1 mm
40 cm x 80 cm	80 cm	40 cm	1,2 ±0,1 mm
40 cm x 120 cm	120 cm	40 cm	1,2 ±0,1 mm

Bånd

Størrelse	Lengde	Bredde	Tykkelse
10 cm x 10 m	10 m	10 cm	0,8 ± 0,1 mm
10 cm x 20 m	20 m	10 cm	0,8 ± 0,1 mm

Egenskaper	Ytelse	Standard
Utseende	Hvit duk med grå butylgummi	Visuelt
Hovedmateriale	Isobutylene – Isopren-gummi (IIR)	
Klebefri tid	Forblir klebrig	
Lagringstid	1 år i romtemperatur	
Egenvekt	1,3 – 1,7	
Brukstemperatur C°	-35 – 50	
Påføringstemperatur	5 – 35 C°	
Strekfasthet (MPa)	>2 / bestått	ISO-527-1 / ETAG 022 annex B
% Elastisitet til brudd	>400	ISO-527-1
Vannløslighet	Ikke vannløselig	
Bøyetest ved lav temperatur (-30 C° i 24 timer)	Ingen forandringer observert	D 2136
Perforeringsmotstand. 500 gr. droppet fra høyde (mm)	>500	ISO 7765
Vanntetthet	Bestått	EN 1928B / ETAG 022 annex E
Vandamp motstandsfaktor μ	>30000	DIN EN 12086
Vedheft til lim N/mm ²	>0,2	ASTM D 1926
Vedheft til membran N/mm ²	>0,2	ASTM D 1926
Brennbarhet	Bestått	ASTM G154
Luft / Gass-tetthet	Utmerket	
Vedheft til metall	God	
Vedheft til stoff / tekstiler	God	

3. MONTERING/UTFØRELSE

TETTI® Butyl bånd og mansjetter er selvklebende og fester godt på de fleste underlag. Laveste påføringstemperatur er 5 C°. Dette gjelder også underlaget, som skal være tørt og rent.

Ved montering fjernes dekkpapiret. Båndet eller mansjetten strykes ut med håndflaten slik at friksjon oppstår for beste vedheft. Påse at der ikke blir luftbobler under. Dersom luftbobler oppstår ved monteringen kan disse som regel gnis ut med håndflaten. Båndet eller mansjetten må ikke strekkes ved montering.

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggdetaljer

-

Transport og lagring

Lagres med fordel kjølig (+5 - +25 C°) i original emballasje.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

15 01 01 Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS-REFERANSER

TETTI® Butyl bånd og mansjett inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECo-product (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

TETTI® butyl bånd inngår som en del av TETTI® våtromssystem, godkjent av Sintef Certification iht. ETAG 022 del 3. TG 20107

Produktet er testet iht. REACH Regulation EC. No. 1907/2006 av TÜV Rheinland Ltd.

Der er ikke påvist noen stoffer fra Authorization List eller Candidate list. (Report No. IND/BLR/CH/2011/03833).

CE-merking

TETTI® butyl bånd inngår i TETTI® våtromssystem.

Der foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for våtromsplatesystemer eller mansjetter.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.



7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Askøy Murerverktøy AS
Adresse	Storebotn 65
Postnr. og poststed	5309 Kleppestø
Telefon	+47 55 94 74 94
Telefaks	+47 55 94 74 95
E-post	ragnar@askmur.no
Internett	www.askmur.no