

Produkt	CEMENTUM COTTO RT 60X60CM
Varenummer	MARAM9T1
Norm	NS EN 14411 Bla

Sklisikkerhetsgruppe (Gulv)	R10/B
Vannoppsug (NS EN ISO 10545-3)	<0,5%
Slitasje (PEI 1-5) (NS EN ISO 10545-14) GL	
Frostsikker (NS EN ISO 10545-12)	Ja

Byggerenhold	Normal sluttrenngjøring. Fuge- og kalkslør renses med Modena Naturstein- og flisrens (obs! polerte overflater testes alltid på lite område før fullskala rens.). Skyll av med rikelig rent vann.
Førstegangsbehandling	<u>Keramisk flis har normalt sett ikke behov for førstegangsbehandling.</u> Ved evt impregnering av overflate/fuger benyttes Modena Steinimpregnering/ Modena skifer- og natursteinimpregnering .
Daglig renhold	Normal vasking etter behov med Modena Dagligrent . Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks grønnsåpe) Vaskemiddelet må ikke inneholde flussyre.
Vedlikehold og Pleie	Periodisk renhold (ca 1 gang per år), eller ved behov, foretas med Akemi Steinrens (svært egnet også for keramisk flis), eller Modena Naturstein- og flisrens .

Importør/Leverandør	Modena Gruppen AS Brannstasjonsveien 22 4312 SANDNES www.modena.no
----------------------------	--