

**Bruksområder**

Puss på tegl, lettklinker, betong blokker og til murarbeider.

**Består av**

Portlandsement, hydratkalk, velgradert tørket sand (0-3mm), og hjelpestoffer.

**Egenskaper**

Lettblandet, smidig, svært god heftfasthet, -en svært god pussmørtel «Murerens favoritt»

**Blanding**

Mørtelen blandes med kraftig drill, tvangsblender eller frittvalsblender. Mindre mengder kan røres for hånd. 3,2-3,5 liter vann pr 25 kg sekk, gir en lett bearbeidelig konsistens. Hell mesteparten av tilmålt vann i blander/ blandekar, og bland til mørtelen er homogen, og tilsett deretter resten av vannet. Konsistensen justeres etter arbeidets art.

**Forbruk:**

25 kg tørrstoff utgjør ca 12,5 liter ferdig mørtel

**Pussarbeider rehabilitering:**

Løs puss, og felter som inneholder "bom" fjernes. Veggflaten rengjøres for løse partikler med kost, trykkluft og lignende. Sugende underlag må forvannes, men fritt vann må ikke forekomme. Ujevnt underlag bør rettes av i forkant, slik at pusslaget får samme tykkelse. Pussflater bør skjermes for sol, regn og frost. Veggflaten skal alltid ettervannes for å unngå svinriss.

Forbruk til puss ca. 18 kg/m<sup>2</sup> i 10mm tykkelse.

**Pussarbeider:**

Modena Pussmørtel brukes på underlag av tegl, lettklinker, betongblokker og lignende.

Blank mur må alltid grunnes/ sprites 1- 3 dager før hovedpuss påføres. Grunningsmørtelen skal alltid inneholde mer

bindemiddel (sement/ kalk) enn hovedpussen. Tilsett derfor 1kg- ca. en murerkje Modena Sement pr 25 kg sekk Modena Pussmørtel til grunning.

Pussen påføres med stålbrett eller kastes på med murerkje.

**Murarbeider:**

Modena Pussmørtel er velegnet også til murarbeid av tegl, lettklinker og betongblokker

Forbruk normaltegl ca 70 kg/m<sup>2</sup>. Forbruk Lettklinker 25cm ca 50 kg/m<sup>2</sup>

1,8 kg tørrmørtel gir 1 liter ferdig mørtel.

**Temperatur:**

Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under + 5 °C. og bør ikke utsettes for temperaturer under +2 °C før den

oppnådd en tilstrekkelig trykkfasthet.

**Emballasje:**

Modena Pussmørtel leveres i 25kg sekker 48 stk pr pall

**Tekniske data:**

Vanntilsetning -3-3,25 l/25kg

Forbruk - 25kg/13 liter

Største kornstørrelse - 3,0mm

Trykkfasthet klasse C III - 3,5-7,5 N/mm<sup>2</sup>

**Holdbarhet:**

Lagres tørt og frostoffritt i uåpnet originalpakning. Holdbarhet 18mnd fra pakkedato