

- Herder
- Veksthemmende
- Maur og krypdyrtilpasset
- Enkel å bruke
- Mindre vedlikehold

Bruksområde:

Til fuging av belegningsstein av betong, tegl og naturstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk ute- og innendørs. NB! Tung trafikk, maskinell feiing og høytrykkvask anbefales ikke.

Består av:

Natursand av gneis, feltspat og kvarts, samt polymerer og andre tilsetninger.

Egenskaper:

Fugesand som herder, men beholder fleksibiliteten. Den er også mer motstandsdyktig mot vekst og insekter. Mer resistent mot utvasking.

Blanding:

Polymer og sand kan separeres ved lagring og transport. Vend derfor sekken noen ganger før påføring. Vi anbefaler også at hele sekken påføres før produktet fordeles utover flaten som skal fuges.

Forbruk:

25kg Modena Fugefast har større volum enn vanlig fugesand, og vil derfor dekke et større areal.

Bruksmåte:

Belegningsoverflaten må være tørr, støvfri og klar til fuging. Fordel fugemassen og fei den utover belegningssteinen i begge retninger til fugene er fylt opp. La det gjenstå litt overskudd på overflaten og komprimer fugene med platevibrator. Etterfyll fugene nøye og rengjør overflaten grundig. Dsj forsiktig med vannslange eller dusjeflaske til fugemassen er gjennomfuktet uten at sanden flyter utover belegningssteinen. Ved tilgrising av våt sand kan dette fjernes med en myk kost eller lett spyling, eventuelle rester kan fjernes med varmt vann.

Tørketid:

Herdetid er fra 1-3 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet. Anbefalt temperatur +10-25 grader. Lavere temperatur forlenger herdetid. Fugene må tørke ut for at herdeprosessen skal bli fullstendig. Ved langvarig regnvær må området tildekket mot nedbør. Fuging må ikke utføres ved temperaturer under +5 grader.

Emballasje:

Modena Fugefast leveres i 25kg plastsekk.

Vedlikehold:

Tåler spyling med hageslange og normalt vedlikehold.

Holdbarhet

Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. Holdbarhet 18mnd fra pakkedato